



## КРОЮЩИЙ АНТИСЕПТИК COLORAIN

**Характеристики:** Кроющий антисептик COLORAIN предназначен для защитно-декоративной отделки внутренних и наружных деревянных изделий (обшивочных досок, стеновых панелей, деревянных фасадов, заборов, плитусов, ДВП, ДСП, фанеры, OSB, шпона, оконных переплетов, футеровочных досок и т.д.). Рекомендуется для обработки новых, неокрашенных или ранее окрашенных дерева защитными средствами (алкидными, акриловыми, масляными). Подходит также для загрунтованных промышленным способом деревянных поверхностей. Не подходит для пола. Благодаря восковым добавкам образует водоотталкивающую, защищающую древесину поверхность. Высококачественные компоненты позволяют идеально подчеркнуть фактуру дерева. Защищают дерево от гниения, химической коррозии и паразитов. Обладает высокой паропроницаемостью и водостойкостью, атмосферостойкостью, износостойкостью, стойкостью к образованию грибка и плесени. Легкость и простота нанесения средства. Без запаха.

Выпускается в двух видах: база А-белый, база С – бесцветный.

**Состав:** Акриловая дисперсия, вода, диоксид титана (для базы А), биоциды, фунгицид, этиленгликоль, модификаторы реологии, специальные масла, восковая эмульсия, функциональные добавки.

Плотность: база А 1.1; база С 1. Сухой остаток: база А 37-39%; база С 26-28%

**Подготовка поверхности:** Средство перед использованием нужно перемешать. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и высыхания температура должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха - не выше 80 %.

**Нанесение:** Не обработанную древесину очистить от загрязнений, отшлифовать. С обработанных ранее поверхностей удалить слабо держащиеся волокна древесины при помощи стальной щетки. При нанесении распылением, применять сопло 1.8 - 2.0 возможно разбавление водой на 0-10 % по объёму. Наносить на чистую сухую поверхность кистью, валиком или распылением, на новые поверхности в 2 слоя, а при ремонтной окраске в 1 или 2 слоя. Торцевые срезы досок обработать особенно тщательно. Время высыхания (при температуре + 20° С и относительной влажности 65%): на отлип – 1 ч; между слоями – не менее 2 ч; полное – до 24 ч. При более низкой температуре и в сырую погоду время высыхания более длительное.

Покрытие беречь от воздействия воды в течение первых 2 суток после нанесения.

**Расход:** 10-12 кв. м/л в один слой в зависимости от способа нанесения.

**Важно:** Для защиты рук использовать резиновые перчатки, глаз - защитные очки. Класс опасности – IV («малоопасное») по ГОСТ 12.1.0076. Не глотать! Беречь от детей! Рабочие инструменты промыть водой. Слегка затвердевший материал рекомендуется удалить водой с моющим средством.

**Инструмент:** Кисть, валик, распылитель

**Срок годности:** 24 месяца, в оригинальной плотно закрытой таре в сухом помещении при температуре от 5° до 35°C.